TOP COATING

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

DE ALTA PERFORMANCE

★★★★★

- Alta resistência ao Desgaste
- Excelente Rendimento
- Máxima Aderência
- Excelente Cobertura

DEMARCAÇÃO VIÁRIA
DE ALTA PERFORMANCE

TOP COATING

Demarcação Viária

Tinta Profissional Top Coating *(Base Solvente)*

As tintas acrílicas da Top Coating assumem a liderança na sinalização horizontal, marcando presença em rodovias, aeroportos, estacionamentos e vias urbanas. Sua rápida secagem, notável resistência à abrasão e paleta de cores vibrantes garantem um destaque especial. Além disso, sua aplicação é livre de danos, mantendo harmonia com o pavimento.

Tinta à base de **resina acrílica**
ABNT NBR 11862:2012

Requisitos Quantitativos		
Requisitos	**Mínimo**	**Máximo**
Consistência (UK)	80	95
Estabilidade na armazenagem: - alteração de consistência (UK)	-	05
Matéria não - volátil, porcentagem em massa	62,8	-
Pigmento, porcentagem em massa	40	50
Determinação do teor de pigmento: - Tinta Branca – dióxido de titânio - Tinta Amarela – cromato de chumbo	 25 22	 - -
Veículo não volátil, porcentagem em massa no veículo	38	-
Tempo de secagem, No - Pick-Up Time, minutos	-	20
Resistência à abrasão	80	-
Veículo total, % em massa na tinta	50	60
Massa específica, g/cm3	1,30	1,45
Brilho	-	20

Requisitos Qualitativos	
Cor Munsell – Munsell book of color (consulta de escala) - tinta acrílica refletiva na cor Branca - tinta acrílica refletiva na cor Amarela	 N9,5 tolerância N9,0 10YR7,5/14
Flexibilidade	Inalterada
Sangramento	Ausência
Resistência à água	Inalterada
Resistência ao calor	Inalterada
Resistência ao intemperismo (400 h) - cor - integridade	 Leve alteração Inalterada
Identificação do veículo não volátil	O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas deve apresentar bandas características predominantes de resinas acrílicas e estireno
Breu e derivados	Ausência

Cores Disponíveis:

- Branco
- Azul
- Amarelo
- Verde
- Preto
- Concreto
- Cinza
- Vermelho

Embalagens de:

3,6 Litros

18 Litros

- Alta resistência ao Desgaste
- Excelente Rendimento
- Máxima Aderência
- Excelente Cobertura

DEMARCAÇÃO VIÁRIA
DE ALTA PERFORMANCE

TOP COATING

Demarcação Viária

Tinta Profissional Top Coating *(Base Água)*

As tintas acrílicas emulsionadas em água da Top Coating destacam-se como a escolha premium para demarcação de estacionamentos, vias urbanas e rodovias, garantindo secagem rápida, resistência à abrasão e cores duradouras. Sua formulação ecologicamente consciente minimiza impactos ambientais, oferecendo uma solução eficiente e sustentável

Tinta à base de Água
ABNT NBR 13699:2012

Requisitos Quantitativos			
Requisitos	**Mínimo**	**Máximo**	**Método de ensaio**
Consistência, UK	80	-	NBR 12027
Estabilidade na armazenagem - alteração na consistência, UK	-	10	NBR 5830
Massa específica, g/cm3	1,59	-	NBR 5829
Finura na moagem, Hegmman	4	-	NBR 7135
Tempo de secagem, no-pick-up time (extensor de 0,4mm), minutos	-	12	NBR 12033
Tempo de secagem, no-pick-up time, com unidade relativa a 90% (extensor de 0,4mm), minutos	-	20	NBR 12033
Poder de cobertura	Tabela II		NBR 9676
Sólidos por volume	62	-	ASTM D 2697
Resistência à abrasão, litros - tinta branca - tinta amarela	100 90	- -	NBR 12034
Brilho a 60° (unidade)	-	20	NBR 12035

Requisitos Qualitativos		
Cor (Notação Munsell Highway) - tinta branca - tinta amarela - tinta azul - tinta vermelha - tinta preta	 - N9,5 - 10YR7,5/14 - 5 PB 2/8 - 2,5 R 4/14 - N 0,5	NBR 12934
Flexibilidade	Inalterada	NBR 12036
Resistência à água	Inalterada	NBR 12038
Resistência ao calor	Inalterada	NBR 12039
Resistência à gasolina, 2 horas	Inalterada	ASTM D 2792
Ensaio de intemperismo (400h) - cor - integridade	 Inalterada Inalterada	NBR 12040
Identificação do veículo não-volátil	Bandas características de resina acrílica	ASTM D 3168

Cores Disponíveis:

- Branco
- Azul
- Amarelo
- Verde
- Preto
- Concreto
- Cinza
- Vermelho

Embalagens de:



3,6 Litros | 18 Litros

- Alta resistência ao Desgaste
- Excelente Rendimento
- Máxima Aderência
- Excelente Cobertura